

Storm[™] produktblad

Eric Storm A/S tilbyder godkendt CE-mærket dampspærrefolie i 100% genanvendt plast

KVALITET

Dampspærrefolie 20 er produceret iht. Europæisk standard EN13984 for dampspærre i EU. Byggefolien er produceret i 100% klar regenerat (genanvendt plast) og har en forventet levetid på min. 20 år. **Dampspærrefolie 20** har en høj diffusionsmodstand. CE-mærkningen er påtrykt den enkelte rulle og hver rulle er pakket i klar plastik. Pallen er emballeret i sort folie, så folien ikke udsættes for lys i opbevaringsperioden. Bemærk at folien ikke er tilsat UV-beskyttelse. Den må derfor ikke udsættes for direkte eller indirekte sol- og lyspåvirkning.

ANVENDELSE

Dampspærrefolie 20 anvendes til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Til samling af folien anbefales det at bruge **GREEN-LINER** og **YELLOW-LINER** dampspærretape samt Storms **folieklæber**. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefales Storms **Kabel- og Rørgennemføring**, så der opnås en fuldstændig lufttætning.

MILJØ

Dampspærrefolie 20 er fremstillet af regenereret polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Ved bortskaffelse kan produktet regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension		Antal / pl.
1475	1621381	0,20 mm	2 x 25 m		114
1476	1504819	0,20 mm	2 x 50 m		65
1470	1622178	0,20 mm	2 x 50 m	Plano	65
1480	1989341	0,20 mm	2,15 x 46,5 m		65
1479	1862311	0,20 mm	3 x 50 m		39
1477	1604703	0,20 mm	4 x 25 m		65
1478	1504820	0,20 mm	4 x 50 m		32
1473	2039080	0,20 mm	4,15 x 24,1 m		65

*Tolerance +/- 10%

Dampspærrefolie 20, CE-mærket og produceret iht. DS/EN 13984 – grøntonet

Z-værdi: >450

Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 20 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse. Folien må ikke udsættes for sollys eller anden u hensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering i gulv-. Væg/loftskonstruktioner

Opdateret februar 2026