

Storm™ produktblad

BESKRIVELSE

Enkelt-sided tape 60 mm bred med høj klæbeevne. Storm **MULTI-LINER** er velegnet til Storm **Armeret dampspærrefolie**, **dampspærrefolie**, **Radonspærre** og Storm **Klimafolie**.

MATERIALE

Særligt forstærket UV-stabiliseret film af polyethylen (PE) og højaggressivt akrylbaseret klæbemiddel uden opløsningsmidler med en let aftagelig papirliner.

ANVENDELSE

Dampspærretapen er specielt egnet til **Armeret folie**, **Radonspærre** og Storm **Klimafolie**. Produktet anvendes generelt til PE-folier og er velegnet til både inden- og udendørs brug. **MULTI-LINER** er desuden velegnet til forsegling af luft-kanaler og ved reparation af flænger.

YDERLIGERE EGENSKABER

MONTERING:

Folier og underlag skal være tørre og fri for frost, støv, snavs, fedt, porøsitet, blødgøringsmidler, is, rim, og limafvisende stoffer. Brug Storm **PRIMER** på sugende og ru overflader, inden dampspærretapen monteres. Overlapningerne (100 mm) skal være komplette dvs. uden folder og defekter. Klæbeevnen afhænger af lokal opbevaring, underlaget og omgivelserne samt af tiden. Klæbeevnen opbygges gradvist over tid.



PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå Storms **Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

For dampspærretape er det altid dampspærrefoliens levetid, der er afgørende for om funktionsgarantien er gældende i 20, 30 eller 50 år.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Byggeforholdene skal koordineres for at undgå en relativ luftfugtighed på > 80 % under og efter påsætning af tapen. Sørg for, at tapen ikke påvirkes permanent af fugt. Sæt ikke tapen på dele, der forbliver synlige, da tapen ikke kan fjernes igen efter påsætning. Klæbemidlet er ikke permanent UV-bestandigt og tapen skal derfor tildækkes og beskyttes mod UV-stråling senest 6 måneder efter påsætning.

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
7211	2075855	60mm x 25 m	10rl/karton

TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur	+5 til 40 grader C
Temperaturbestandighed	-40 - +80 grader C
Opbevaring	Fra +5 grader C Bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum